



KÜLSŐ TÉRI VÍZZEL HÍGÍTHATÓ UNIVERZÁLIS FALAKK

Alkalmazási terület: univerzális falakk, de kiemelten külső térre ajánljuk, mert nagyrugalmasságú, szívós, kiváló időjárásálló, károsodás nélkül bírja a nagy hőingadozásokat, hosszú élettartamú bevonatot ad (faházak, nyílászárók, kerítések, stb.). Erősebb igénybevételnél belső térre is használhatjuk a kiemelkedő víz- és vegyszerállósága és tartóssága miatt (konyhabútor, fürdőszobabútor, belső nyílászárók, stb.). Belső téri fa gyermekjátékokra és külső téri fa játszóterekre a legújabb európai engedélyekkel is rendelkezik. Farontó gombák és rovarok ellen nem véd.

Választék: színtelen, színes lazúr és fedő festék, fényes, selymfényű, selyemmatt és matt választékban kapható. A megjelölt színek csak a megszáradt bevonatra értendők, a folyékony lakk színe ettől eltérő!

Minőségi jellemzők:

Külső: sűrű, tejszerű folyadék

Kémhatás: 7-8 pH

Sűrűség: kb. 1,0 g/cm³

Nemillóanyag tartalom: min. 35%

Hígítható: csapvízzel

Minimális filmképzési hőmérséklet: +5 °C

Tűzveszélyesség előírás: „E” nem tűzveszélyes

Kifolyási idő: min. 30 s (Mp4)

Száradási idő: 20 °C-on max. 2 óra

Csiszolhatóság: 2 óra után, szárazon

Átvonhatóság: min. 2 óra

Kiadósság: 80-100 g/réteg/m²

VOC tartalom: 0 g/liter

Tárolási, garanciális idő: 2 év

F A G Y É R Z É K E N Y !

Felépítés: tiszta akrilát polimer vizes-diszperziós kötőanyag alapú, speciális adalékanyagokat tartalmazó lakk. A színes változat fényálló, mikronizált pigmenteket tartalmazó színezőpasztákkal készül.

K Ö R N Y E Z E T K Í M É L Ő ! N E M T Ű Z V E S Z É L Y E S !

Használati útmutató:

A fafelület előkészítése: száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta, olaj- és viaszmaradványoktól mentes fafelületre lakkozhatunk.

A fafelület alapozása: külső téren a frissen előkészített fafelületre első rétegben a FÉNYLAKK AK KÜLSŐ TÉRI VIZES, POLIURETÁN FAANYAGVÉDŐ ÉS IMPREGNÁLÓ MÉLYALAPOZÓ-t hordjuk fel, a gyártmányismertető előírásai szerint. Belső térre fakonzerváló kezelés nem szükséges. A mélyalapozó lehet színes vagy színtelen. A rostok telítése és kiegyenlítése, a védőszer és a színezék több mm mélyen való bevitele mellett izoláló réteggént is szolgál, a világos színű bevonatok foltosodását meggátolja. Csiszolni nem kell, csak az első réteg fedőlakk a FÉNYLAKK KT KÜLSŐ TÉRI, VIZES UNIVERZÁLIS FALAKK felvitele után, ha szükséges. Külső téren ajánlatos sötétebb színre lakkozni, mert ez elnyeli az UV sugarakat, így a fa utólagos sötétedését elkerülhetjük. **Tűző napon ne lakkozzunk!** Három réteg lakk felhordása ajánlatos, az igénybevételtől függően további rétegeket vigyünk fel. A fedő lakk is lehet színes, vagy színtelen.

Felhordható: ecsettel, szórással, mártással, hengerrel, szivaccsal, stb. A színes lakkot használat előtt gondosan keverjük fel! Mindig vékony rétegben lakkozzunk, mert vastagabb réteg esetén a lakk megrogyhat, illetve narancshéjassá válhat és nem szárad át rendesen. Vízrel a szerszámok a munka végeztével azonnal elmoshatók, a megszáradt lakk már csak csiszolással távolítható el.

Egészségügyi előírások: kerülni kell a lakk bőrre vagy nyálkahártyára kerülését. A bőrre került terméket langyos, szappanos vízzel mossuk le. Ha a lakk szembe került, tartósan öblö-gessük langyos vízzel. Ha szükséges, forduljunk orvoshoz. A munkánál használjunk gumikesz-tyűt és védőszemüveget.

S2 – Gyermek kezébe nem kerülhet.

S24/S25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S29 – Szennyvízcsatornába (lefolyóba) önteni tilos!

Kiszerezés: 1, 5, 10 és 20 literes műanyag kannában.

Az ÉMI-TÜV SÜD tanúsítvány száma: C-289540

Az alábbi követelményeknek, jogszabályoknak megfelel: 91/338/EEC, 2009/48/EK, 1907/2006/EK XVII. mellékletében korlátozás alá eső anyagot nem tartalmaz.

MSZ EN 71-3: 2013, MSZ EN 71-9:2005+A1:2008 (2B, 2C, 2D, 2I), MSZ EN 1176-1:2008 4.1