



Alkalmazási terület: bármilyen belsőtéri fa-járófelület (parketta, lépcső, parafa-aljzat stb.)

Választék: színtelen fényes és selyemfényű.

Minőségi jellemzők:

Külső: híg, tejszerű folyadék

Sűrűség: kb. 1,0 g/cm³

Nem illóanyag tartalom: min. 35,5%

Kifolyási idő: min. 20 s (Mp4)

Száradási idő: 20 °C-on max. 2 óra

Csiszolhatóság: 2 óra után, szárazon

Átvonhatóság: min. 2 óra

Minimális felhasználási hőmérséklet: 10 °C

Hígítható: csapvízzel

Bevonat: színtelen fényes vagy selyemfényű, egyenletes

Tárolási, garanciális idő: 2 év

Tűzveszélyességi előírás: „E” nem tűzveszélyes

Kiadósság: 80-100 g/réteg/m²

F A G Y É R Z É K E N Y !

Felépítés: tiszta akrilát- és uretán polimer vizes-diszperziós kötőanyag alapú, speciális adalékanyagokat tartalmazó lakk.

Használati útmutató:

A fafelület előkészítése: száraz, gyalult, finomra csiszolt és portalanított, gyanta- és viaszmentes fafelületre lakkozhatunk.

A fafelület előkezelése: a frissen előkészített felületre FÉNYLAKK AB BELSŐTÉRI POLIURETÁN IMPREGNÁLÓ MÉLYALAPOZÓT viszünk fel. Ez lehet színtelen vagy színezett. (Vizes, párás helyiségekben a FÉNYLAKK AK KÜLSŐTÉRI VIZES POLIURETÁN FAANYAGVÉDŐ ÉS IMPREGNÁLÓ MÉLYALAPOZÓT ajánljuk, a parketta mindkét oldalára, egy rétegben.)

Lakkozás: a lakkot hígítás nélkül, három rétegben hordjuk fel. A rétegek között finom csiszolás szükséges. Az utolsó réteg felhordása után másnap a parketta igénybe vehető.

Felhordható: ecsettel, hengerrel, szivaccsal, szórással. Minden esetben **vékony rétegben lakkozunk**, mert vastagabb réteg felhordása esetén a felület narancshéjassá válhat, a száradás elhúzódhat. A munka végeztével a szerszámok vízzel azonnal elmoshatók. A megszáradt lakk már csak agresszív oldószerrel (pl. nitrohigító) távolítható el.

Egészségre káros anyagtartalom: egészségre káros anyagot nem tartalmaz.
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ!

Csomagolás: 1, 5, 10 és 20 literes műanyag kannában.

Az ÉMI-TÜV SÜD tanúsítvány száma: C-289541-2